


TUBI FLASSIBILI INOX a TRECCIA SINGOLA

Scheda tecnica

Diametro nominale <i>Nominal Bore</i>	Diametro interno <i>Inside diameter</i>		Pressione di esercizio <i>Working Pressure</i>		Pressione di collaudo <i>Test Pressure</i>		Pressione di scoppio <i>Burst Pressure</i>		Raggio di curvatura statico <i>Static Bend Radius</i>		Raggio di curvatura dinamico <i>Dynamic Bend Radius</i>	
												
	DN											
mm	mm	inch	bar	psi	bar	psi	bar	psi		mm		mm
6	6	1/4	154	2233	230	3335	616	8932		25		100
10	10	3/8	105	1522,5	157	2276,5	420	6090		40		150
12	12	1/2	88	1276	132	1914	352	5104		50		200
16	16	5/8	73	1058,5	109	1580,5	292	4234		50		200
20	20	3/4	64	928	96	1392	256	3712		70		200
25	25	1"	50	725	75	1087,5	200	2900		90		200
32	32	1 1/4	42	609	63	913,5	168	2436		110		250
40	40	1 1/2	32	464	48	696	128	1856		130		250
50	50	2"	31	449,5	46	667	124	1798		175		350
65	65	2 1/2	26	377	39	565,5	104	1508		200		410
80	80	3"	18	261	27	391,5	72	1044		205		450
100	100	4"	16	232	24	348	64	928		230		560
125	125	5"	12	180	18	270	48	700		280		660
150	150	6"	12	180	18	270	48	700		320		815
200	200	8"	8	120	12	180	32	470		435		1015

Temperatura °C	321	316L	304
20	1	1	1
50	0,92	0,89	0,92
100	0,86	0,8	0,83
150	0,83	0,75	0,75
200	0,79	0,69	0,68
250	0,74	0,65	0,63
300	0,71	0,62	0,59
350	0,68	0,6	0,56
400	0,67	0,58	0,54
450	0,66	0,56	0,53
500	0,65	0,55	0,52
550	0,56	0,47	0,52